

**FICHA TECNICA:
DURALBA FRENTES & MUROS (blanco, colores y bases tintométricas)**

1

| | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | Látex para exteriores impermeabilizante. Película con alta resistencia al lavado y menor adherencia de la suciedad. Con copolímeros de gran elasticidad, óptima protección impermeabilizante. Al secar forma una membrana protectora impermeable, elástica, de gran adherencia, que impide la penetración del agua de lluvia y permite acompañar el movimiento de pequeñas fisuras del material, que quedan así selladas y protegidas. Excelente poder cubritivo e integridad de película. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor. |
| USOS | Paredes exteriores y medianeras de revoque, ladrillo y hormigón |
| DESCRIPCION | Pintura al látex impermeabilizante para exteriores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. |
| COMPOSICIÓN | Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión |
| RESISTENCIA | Óptima durabilidad y resistencia a la intemperie. Resiste las condiciones normales de exposición al sol. Resiste el uso normal y limpieza. Impide la penetración del agua de lluvia. No adecuado para usar en superficies sumergidas. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con alcalis. |
| ENVASES | Blanco: 1, 4, 10 y 20 litros. Tinting: 3.6 y 17.4 litros. |
| TIEMPO DE SECADO A 25°C | Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 4 a 6 horas. |
| MODO DE APLICACIÓN | Pincel, rodillo o brocha. |
| LIMPIEZA DE UTENSILIOS | Limpiar los utensilios con agua y jabón. |
| CANTIDAD DE MANOS | 2 a 3 |
| DILUYENTE RECOMENDADO | Agua |
| ACABADO | Mate |
| COLOR | Blanco. Sistema Tradicional: Amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos por teñido con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 37,5 cm ³ /litro. Sistema Tintométrico: No usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico. |
| RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano) | 8 a 10 |
| TASA DE DILUCIÓN | Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua. |
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE | La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel. Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre) según las instrucciones del envase. Superficies de revoque envejecido sin pintura: limpiar con cepillo, eliminar manchas con agua y detergente o realizar una limpieza con hidrolavadora. Enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a |

**FICHA TECNICA:
DURALBA FRENTES & MUROS (blanco, colores y bases tintométricas)**

2

| | |
|--|---|
| | <p>15% de agua. Superficies pintadas en buen estado: lavar con agua y cepillo. Dejar secar. Superficies entizadas: aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA, dejar secar. Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminar con espátula, limpiar con cepillo, agua y detergente o hidrolavadora, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA, dejar secar, emparejar con Enduido Acrílico Exterior ALBA, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar. Superficies con absorción despereja: aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua. Las grietas deben ser rellenadas previamente con una mezcla de una parte de impermeabilizante y 2 a 3 partes de arena hasta obtener consistencia de una masilla. Si son muy grandes, utilizar mortero de albañilería. Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p> |
| <p>INSTRUCCIONES</p> | <p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar 8 a 10 m2 por litro y por mano según superficie a pintar. Aplicar dos o tres manos a pincel o rodillo, tal cual viene en el envase o diluida con 5 a 10% de agua. Es importante no "estirar" el producto. El nivel de aplicación sugerido permite obtener una película de espesor adecuado para asegurar el desempeño correcto del producto. En caso de ser necesaria aplicar una mano de imprimación con el producto diluido con un 25% de agua. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C. No pintar si se prevé lluvia o alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes. Limpiar los utensilios con agua y jabón.</p> |
| <p>MANTENIMIENTO</p> | <p>Mantener la superficie limpia. En caso de salpicaduras de tierra, cortes de césped, etc, eliminar los restos con un manguereo suave con agua. De esta manera se evitará la proliferación de microorganismos que puedan nutrirse de dichos elementos</p> |
| <p>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</p> | <p>Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p> <p>Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro</p> |

**FICHA TECNICA:
DURALBA FRENTES & MUROS (blanco, colores y bases tintométricas)**

3

revertido: 0-800-333-0160

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección

centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Agosto 2013
Revisión: 1