

**FICHA TECNICA:  
ALBALATEX DESIGN SATINADO (Blanco y Bases Tintométricas)**

1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	Látex para Interiores altamente decorativo. Su exclusiva tecnología Paredes HD ofrece una terminación satinada de alta definición. Presenta excelente poder cubritivo. Resistente a la suciedad. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.
<b>USOS</b>	Paredes interiores de Yeso, Revoque, Ladrillo y Papel
<b>DESCRIPCION</b>	Pintura al látex satinado para interiores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.
<b>RESISTENCIA</b>	Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
<b>ENVASES</b>	Sistema tradicional: 1, 4, 10 y 20 litros. Sistema tinting: 0,9, 3,6, 8,7 y 17,4 litros
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	Secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 3 a 4 hs
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Pincel, rodillo o soplete
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con agua y jabón
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	2 a 3
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	Agua
<b>ACABADO</b>	Satinado
<b>COLOR</b>	Sistema Tradicional: Amplia gama de colores listos y gran variedad de tonos obtenidos por entremezcla o por teñido con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 60 cm <sup>3</sup> /litro. Sistema Tintométrico: No usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico de AkzoNobel. Consulte la carta de colores correspondiente al sistema que utilice.
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	12 a 14
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.
<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p><b>Superficies pintadas en buen estado:</b> Limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.</p> <p><b>Yeso firme, flojo o entizado:</b> Aplicar una mano previa de <b>Fijador al Aguarrás ALBA</b>.</p> <p><b>Superficies con absorción despareja:</b> Aplicar una mano previa de <b>Fijador al Aguarrás ALBA</b>.</p> <p><b>Superficies con partes flojas de pintura envejecida:</b> Eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de <b>Fijador al Aguarrás ALBA</b>. Emparejar con <b>Albaplast Enduido Plástico Interior</b>. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar <b>Fijador al Aguarrás ALBA</b> sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.</p>

**FICHA TECNICA:  
ALBALATEX DESIGN SATINADO (Blanco y Bases Tintométricas)**

2

	<p><b>Superficies nuevas de revoque:</b> Aplicar una mano previa de <b>Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre)</b> según las instrucciones del envase.</p> <p><b>Revoques envejecidos sin pintura:</b> Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua.</p> <p><b>Superficies con manchas u hongos:</b> Eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Aplicar <b>Fijador al Aguarrás ALBA</b>. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.</p> <p><b>Superficies con humedad:</b> Antes de pintar, resolver lo que está causando el problema.</p> <p><b>Otras superficies:</b> consultar al Centro de Información al Cliente.</p>
<b>INSTRUCCIONES</b>	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. En el caso de utilizar más de un envase del mismo color listo, mezclarlos entre sí. Aplicar dos o tres manos a pincel o rodillo. Siempre pintar paños completos, evitando retoques. Limpiar los utensilios con agua y jabón. No pintar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C.</p>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<p>A los 14 días de finalizado el trabajo se obtiene la resistencia óptima para el lavado de manchas sin deterioro de la película. Lavado de manchas: Para remover suciedad y manchas utilizar un paño suave o esponja blanda humedecida con detergente de uso doméstico diluido en agua. Una vez finalizada la limpieza, enjuagar con agua limpia y secar con papel absorbente. En el caso de manchas con elementos cerosos, por ejemplo, crayones grasos, remover la misma previamente con un algodón mojado con aguarrás mineral y luego proceder como se indica en el primer punto.</p>
<b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b>	<p><b>Mantener fuera del alcance de niños.</b> Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical cuando no lo está usando o lo transporta y fuera del alcance de animales. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar adecuado equipo de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas protectoras. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de su manipulación. Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelos o cursos de agua. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. No almacenar alimentos o agua para consumo en los envases vacíos. Proteger del daño físico el envase y la etiqueta. Levantar con cuidado si el peso bruto excede los 10Kg.</p> <p><b>Sustancias que contribuyen al peligro:</b> 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate; IPBC.</p> <p><b>Primeros Auxilios:</b> En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes como thinners o aguarrás. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de ingestión no provocar vómitos. En todos los casos consultar inmediatamente al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. <b>Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de</b></p>

**FICHA TECNICA:  
ALBALATEX DESIGN SATINADO (Blanco y Bases Tintométricas)**

3

Elizalde Tel. (011) 4300-2115. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

**Nota:** La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección [alba@akzonobel.com](mailto:alba@akzonobel.com).

Fecha de emisión: Junio 2021

Revisión: 1