

Ficha técnica

CASABLANCA BARNIZ MARINO

DESCRIPCIÓN

Barniz sintético para interiores y exteriores de alto brillo y rendimiento. Posee absorbedores UV para mejorar la resistencia al envejecimiento.

USOS

Producto adecuado para proteger y embellecer las superficies de madera incluso en ambientes marítimos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes principales: Resinas alquídicas.

Peso específico: 0.90

Punto de inflamación: 40° C (copa cerrada).

Rendimiento por mano: 10 a 14 m² por litro por mano.

Color: Incoloro.

Brillo: Brillante.

Número de manos: 2 a 3 mínimos.

Secado tacto: 3 a 4 hs (dependiendo de la madera).

Repintado mínimo: 8 horas.

Repintado máximo: Sin límite (lijar suavemente entre manos).

Solvente de limpieza y dilución: Casablanca aguarrás.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



POR MANO:
10 A 14 M²
x LT x MANO.



**SOLVENTE
Y LIMPIEZA
CON CASABLANCA
AGUARRÁS**



**TERMINACIÓN
BRILLANTE**



**ESPERAR
8 HORAS
ENTRE MANOS**

SUSTRATO

Tratamiento previo :

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo.

En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor Gel y medios mecánicos adecuados. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.

Sobre maderas nuevas lijar suavemente en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante.

Si se desea aumentar la protección contra insectos utilizar previamente Preservador indicado para tal efecto, siguiendo las instrucciones del envase.

Si la madera presenta manchas de humedad u hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar.

APLICACIÓN

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una primera mano, preferentemente a pincel, de modo de impregnar bien la madera, evitando la formación de película sobre la superficie. Para lograr esto diluir el material con hasta 10% con Casablanca Aguarrás.

Aplicar luego 1 ó 2 capas de CASABLANCA Barniz Marino sin diluir, lijando suavemente antes de cada una.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete.

Si es necesario diluirlo, agregar la mínima cantidad de Disolvente para Sintéticos Casablanca Aguarrás que facilite el pincelado y la buena terminación.

No diluir con Thinner.

| | Pincel Rodillo | Soplete Airless | Soplete Convencional |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Diluyente | 0 a 5% | 5 a 10% | 10 a 20% |
| Orificio de pico | - | 0,33 mm | 1,8 a 2 mm |
| Presión de pico | - | 8 a 12 MPa | 0,3 a 0,4 MPa |

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ©
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo
nova
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827