

Ficha técnica

CASABLANCA PRO MEMBRANA

DESCRIPCIÓN

Casablanca Pro Membrana es un recubrimiento que, al secar forma una membrana de alta elasticidad para impermeabilizar y proteger terrazas, techos planos o inclinados y muros de diversos materiales. Es transitable y resiste el paso del agua y la agresión de la intemperie.

USOS

Producto apropiado para múltiples superficies como techos y muros de revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, chapa, etc.
Tiene buena resistencia a la abrasión húmeda, lo que permite el lavado de las superficies pintadas.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímeros acrílicos modificados en dispersión acuosa.
Pigmento: Dióxido de titanio y pigmentos orgánicos e inorgánicos según color.
Peso específico: 1.20-1.32 (según color).
Rendimiento: 1 KG por m² (trabajo terminado).
Color: Blanco, Rojo y Verde.
Brillo: Mate sedoso.
Número de manos: 1 mano diluida como imprimación y 2 o 3 manos más.
Secado tacto: 30 minutos.
Repintado mínimo: 3-4 horas.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



REPINTADO
MÍNIMO



DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA



TERMINACIÓN



NÚMERO
DE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo hongos ni algas. Eliminar partes sueltas o mal adheridas de alquitrán o materiales anteriores. En el caso de detectar en la superficie fisuras o grietas, tratar con sella grietas Casaseca, de Casablanca.

Es importante que al aplicar un impermeabilizante los materiales de la cubierta no retengan agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto puede conducir posteriormente a la formación de ampollas. Eliminar los hongos con una solución en partes iguales de lavandina y agua, enjuagar con agua y dejar secar 24 horas.

Para nivelar la alcalinidad o mejorar el anclaje en caso de cerámicos no esmaltados, tratar la superficie con una solución en agua del 10% al 20% de ácido muriático, dejar actuar 30 minutos enjuagar y dejar secar.

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar una mano de imprimación de Casablanca Pro Membrana, diluyendo con 25% de agua para favorecer la penetración (1 parte de agua en 3 de producto). Terminar el trabajo con 2 ó 3 manos sin diluir. Aguardar un tiempo de secado de 4 horas entre manos.

El producto se puede aplicar con rodillo o pincel.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.