

MEMBRANA FRENTES Y MUROS

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante que aplicado en el espesor recomendado, una vez seco forma una película elástica que tiene alta resistencia a los factores climáticos y a los hongos.

USOS

Producto especial para uso en medianeras y frentes de diferentes sustratos: hormigón, ladrillo y todo tipo de superficie, dando protección contra la humedad, acompañando las dilaciones y contracciones de la superficie a tratar.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo:

Pigmento:

Peso específico:

Rendimiento: 3kg/m² (trabajo terminado)

Color: Blanco.

Numero de manos: 2 ó 3

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 3 horas

Solvente de limpieza y disolución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



3kg/m² (trabajo terminado).



2 ó 3 manos.



3 Horas entre manos.



Disolución y limpieza: Agua.

TRATAMIENTO PREVIO

Preparar las superficies a pintar de modo que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

La mampostería debe estar totalmente curada, si se desea anular su alcalinidad, tratarla con ácido muriático al 10% / 20% y enjuagar con poca agua.

Las paredes deben estar secas y, si son nuevas, tener un tiempo mínimo de curado de 30 días.

Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamente **Fijador al aceite** adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Este tratamiento no es necesario sobre superficies firmes.

APLICACIÓN

Para la primera mano diluir el producto con agua (25%) a modo de imprimación.

En caso de existir grietas rellenarlas con Polacrin Sellador Grietas y Juntas luego de la mano de imprimación. Luego, aplicar las capas restantes sin diluir. Si se considera necesario diluirlo, utilizar la mínima cantidad de agua (5%) que facilite una cómoda aplicación.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**
En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/422-2039**
En ROSARIO: (0341) **448-0202**
En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827

