

# PISCINAS Caucho Acrílico



# Piscinas Caucho Acrílico

- ▶ Resiste el cloro, sales y productos químicos.
- ▶ Fácil mantenimiento y desinfección.
- ▶ Ventajosa dilución y limpieza con aguarrás.
- ▶ Muy rápido secado.

#### Color

Celeste Capri.

#### Presentación

1, 4 y 20 Lts.

#### Brillo

Mate

#### Peso Específico

1,41 gr/cc

#### Vehículo

Caucho acrílico

#### Secado

- Al tacto: 2 - 4hs.

- Secado duro: 7 días.

#### Viscosidad Stormer

105 - 110 UK

#### Rendimiento

8- 10 m<sup>2</sup> por litro.

#### N° de manos

Mínimo 2

#### Tiempo entre manos

12 hs mínimo.

#### Dilución

No es necesario diluir; si se desean ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de aguarrás mineral de buena calidad. Para aplicación a soplete diluir hasta 20% con thinner de buena calidad a la viscosidad requerida por el equipo a utilizar.

#### Limpieza de las herramientas

Emplear inmediatamente aguarrás mineral de buena calidad. Si el material se ha dejado secar será necesario emplear thinner.

#### Inflamabilidad

PRODUCTO INFLAMABLE

### Características:

Es un producto destinado a impermeabilizar y proteger la superficie de las piscinas, contando además con excelentes propiedades decorativas. Su formulación con importantes alguicidas y funguicidas preservan a las piscinas de la fijación de microorganismos. Además, posee una gran resistencia a los productos alcalinos de limpieza y a los rayos solares UV.

### Usos:

» Ideal para piscinas nuevas o previamente pintadas cuando se desea un acabado de máxima resistencia.

### Preparación de la superficie:

» Piscinas nuevas: se deben dejar curar 60 días antes de pintar. Limpiar la superficie con una solución de detergente, enjuagar con abundante agua y luego tratar con una solución mordiente de ácido muriático 20% para abrir los poros y aumentar el anclaje de la pintura. Aplicar el ácido sobre el concreto, empleando guantes de goma y antiparras, y pincelarlo hasta que la solución deje de burbujear. Enjuagar con abundante agua limpia, frotando la superficie para eliminar material suelto, hasta eliminar todo resto ácido. Dejar 7 días.

» Piscinas previamente pintadas: eliminar pintura floja o entzamiento con hidrolavadora, arenado o

con cepillo de alambre. Arreglar grietas con cemento hidráulico de buena calidad, realizando luego el tratamiento con ácido muriático como se indica arriba. En caso de existencia de hongos: lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien y dejar secar.

» Antes de pintar: limpiar todas las superficies con una solución de detergente, enjuagar con abundante agua y dejar secar 7 días.

### Aplicación:

» Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Para evitar ampollado no aplicar al sol directo ni sobre superficies húmedas.

» Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y poros o con soplete convencional o airless.

### Recomendaciones:

» Para lograr un buen resultado y extender la duración: es imprescindible que las superficies estén adecuadamente curadas y acondicionadas.

» Según el clima: no aplicar a temperaturas superiores a los 32°C o bajo los rayos del sol directo en días calurosos, con humedad mayor de 85% o ante amenaza de lluvias.

**IMPORTANTE:** Aplicar con ventilación adecuada y evitar ingestión e inhalación prolongada de los vapores. Utilizar elementos de protección personal (guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de aplicar a soplete). Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte (arena u otro absorbente apropiado). Inflamabilidad: inflamable de 1°. Evitar contacto con chispas, llamas o cercanía de calor intenso. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo B (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión comunicarse al:

Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 | Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

**Netcolor**  
PINTURAS

**El Coatí**  
PINCELES Y RODILLOS



Cía. El Coatí S.A.  
info@elcoati.com.ar | www.netcolor.com.ar  
Davobe 1887 - Ruta 8, Km. 42.7 - Del Viso - B1669DMI - (0054) 02320-470328



COD: 90109100