



REVESTIMIENTO COLOR PARA PISOS

PISOACRIL COLOR

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
45

Descripción	Revestimiento 100% acrílico de base acuosa formulado para el recubrimiento resistente y decorativo de pisos. Revestimiento acrílico para el uso doméstico donde no haya tránsito pesado, o derramamiento de líquidos muy agresivos.
Características	Buena resistencia al frote y al lavado. Gran transitabilidad (excepto objetos punzantes o arrastre de grandes pesos). Gran adherencia y adecuada flexibilidad. Colores resistentes a la decoloración por acción de la intemperie. Prolongada vida útil. Adecuada resistencia a grasas, aceites y ácidos o álcalis diluidos. Sencillez de aplicación y excelente acabado final.
Usos	Pisos cementicios de uso doméstico. Cerámicos no esmaltados.
Rendimiento	10 m ² por Litro por mano, según tipo y absorción de la superficie.
Colores preparados	Verde, Gris Acero, Roble, Rojo Tanino, Negro
Secado	Dejar secar bien cada mano antes de aplicar la siguiente, de 12 a 24 horas. El secado se alcanza no antes de las 72 hs. Dejar secar 5 días antes de transitar.
Limpieza y dilución	Agua. Pisoacril puede diluirse con agua hasta un máximo del 20% en la 1° mano, y 10% en las siguientes.
Presentación	1, 4, y 20 Litros.
Preparación de la superficie	Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme.
Imprimación	Eliminar con espátula o cepillo de hierro todo vestigio de pintura vieja semidesprendida, polvo, etc. Limpiar con solvente o detergente toda mancha de grasa o aceite que podría afectar la adherencia de la pintura, enjuagar y dejar secar. Si la carpeta de cemento es muy lisa, es conveniente tratarla con una solución de 1 parte de ácido muriático en 7 partes de agua, enjuagar y dejar secar.
Aplicación	Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Sobre superficie firme limpia y seca, aplicar con rodillo de lana una primer mano de Pisoacril Color diluido con 20 % de agua y seguidamente se aplican de igual forma dos o tres manos de Pisoacril Color puro, dejando secar cada vez de 12 a 24 hs.
Recomendaciones	Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 8°C y los 28°C. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. En carpetas recién construídas es conveniente dejar curar de 4 a 6 meses antes de aplicar el producto. No aplicar sobre : mosaicos graníticos, cerámicas esmaltadas o semi esmaltadas, sobre superficies terminadas con alisado mecánico, llana mecánica o fratachadora. En caso de aplicarse a superficies sometidas a productos químicos muy agresivos, consultar previamente con nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.22 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	109 ± 3 uk (unidades krebs)
pH:	8 ± 0.5
Sólidos:	47.0 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com