

Ficha técnica

CASABLANCA PRO LÁTEX CONCENTRADO EXTERIOR INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Pintura concentrada al látex, de alto rendimiento y gran poder cubritivo con protección fungicida.

USOS

Indicado para uso profesional para proteger paredes interiores y exteriores

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes

Peso específico: 1,32 +/- 0.02.

Dilución: 30% de agua.

1 lt. de pintura + 300 cm³ de agua.

4 lt. de pintura + 1.2 lt. de agua

10 lt. de pintura + 3.0 lt. de agua

20 lt. de pintura + 6.0 lt. de agua

Rendimiento por mano con dilución del 30%:

Entre 17 m² – 20 m² con 1 lt.

Entre 68 m² – 80 m² con 4 lt.

Entre 170 m² - 200 m² con 10 lt.

Entre 340 m²- 400m² con 20 lt.

Valores estimados según condición de superficie y elementos de aplicación.

Color: Blanco

Brillo: Mate.

Número de manos: 2 manos.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



REPINTADO
MÍNIMO



DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA



TERMINACIÓN



NÚMERO
DE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo y hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente.

Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, dejar actuar 30 minutos luego enjuagar y dejar secar.

Superficies nuevas o con pintura en buen estado, serán

acondicionadas con Casablanca Sellador Fijador, diluyendo 1 parte de producto con 3 partes de agua.

En superficies flojas, pulverulentas o en mal estado, fijar con sellador al aguarrás. En yeso nuevo, dejar secar 30 días. Imperfecciones menores deben corregirse con Casablanca Enduido Interior o Casablanca Enduido Exterior según corresponda. Posteriormente volver a sellar/fijar sobre el enduido.

APLICACIÓN

Por tratarse de una pintura concentrada, debe aplicarse siempre diluida. al 30% Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización antes y después de la dilución. Aplicar 2 manos. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 4 horas.

Importante: evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 5° C o humedad relativa superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.