



Premium



ASPECTO SEDOSO Y CONTINUO



NO REQUIERE CERAS O LACAS



LISTO PARA USAR



USO INTERIOR



Raper Stucco es un revestimiento decorativo continuo de acabado simil marmol. Revive las terminaciones antiguas de las construcciones típicas de Venecia con tecnologías innovadoras de la actualidad, dejando un efecto en la pared liso y brillante como marmol pulido, con elegantes efectos esfumados sobre un mismo tono que proveen belleza y estilo a los ambientes.

USOS

Producto exclusivamente de uso interior, por tratarse de un acabado fino no disimula imperfecciones del sustrato, por ende es necesario que el mismo sea liso y de terminación prolija. Es ideal para aplicar en cualquier espacio interior donde se desee dar un detalle decorativo sobre las paredes, cielorasos o columnas. No recomendable para ser aplicado en espacios húmedos o sobre superficies que puedan quedar en contacto con el agua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. Controlar que las paredes estén perfectamente niveladas y con un acabado liso y suave al tacto, contemplando retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base. **De existir formaciones de hongos o algas:** Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En revoques cementicios nuevos:** dejar transcurrir de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. **En superficies con algún tratamiento previo:** se aconseja aplicar siempre una mano previa de *Anclaflex Sellador Fijador*. **Sobre hierro sin protección:** es conveniente dar una mano previa de antióxido. **En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A.):** para su mejor rendimiento y facilitar la distribución del producto se aconseja aplicar una mano previa de *Anclaflex Base Coat* teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas. **Si la superficie a cubrir presenta imperfecciones mayores a 1 mm:** aconsejamos nivelar la superficie aplicando previamente *Anclaflex Base Coat* y alisar luego con *Anclaflex Duo*, masilla + enduido.

FORMA DE APLICACIÓN

Aplicar con espátula o llana de acero inoxidable una primera capa de nivelación dejando la superficie lo más lisa posible. En caso de quedar imperfecciones se recomienda lijar una vez seco. Es importante que las capas aplicadas sean finas de un espesor de no más de 1 mm, de lo contrario se corre el riesgo de craquelamiento. Luego aplicar dos o tres manos más de producto (respetando el tiempo de secado entre manos) según el efecto de terminación deseado. Después de la primera capa lijar con lija 500 y en la segunda, si fuera necesario lijar con lija 500 y 1200 para mejorar la terminación.

TERMINACIÓN

El efecto estético obtenido dependerá del ancho de la espátula utilizada y de la habilidad del aplicador. Se recomienda mantener el mismo tipo de trazado durante toda la aplicación ya que la superposición de capas generará el efecto y la beta del estucado. La aplicación debe realizarse dando movimientos cortos y en todas las direcciones, o en zig zag hasta terminar el paño a cubrir. Evitar ejercer una presión excesiva con la llana para impedir que el brillo aparezca antes de tiempo. Dejar secar de 1 a 2 hs entre capas para repetir la operación e ir logrando los matices de color. Para una buena terminación y obtención del brillo final, característico del estuco, se debe frotar la espátula o llana de acero inoxidable sobre la última capa una vez seca hasta obtener el brillo deseado.



Raper Stucco no requiere la aplicación de ceras o lacas

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

LLANA ACERO INOXIDABLE | ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE | LUJAS 500 Y 1200

Utilizar elementos de protección recomendados.



RENDIMIENTO TEÓRICO *

0,4 - 0,6 KG / M²

TIEMPO DE SECADO **

1 A 2 HS ENTRE MANOS

24 HS SECADO FINAL

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

PRESENTACIONES

1 KILO

6 KILOS

30 KILOS


14 COLORES DE LÍNEA


 Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar