

## Ficha técnica

### CASABLANCA ESMALTE CASABLANCA HIERRO FORJADO

#### DESCRIPCIÓN

Esmalte con particular efecto de terminación protege contra el óxido al aplicar directamente sobre le metal.

#### USOS

Esmalte de acabado rústico para superficies metálicas en interior y exterior. También puede utilizarse sobre madera u otros sustratos, que "aparentarán" entonces ser de hierro forjado.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Resinas alquídicas modificadas.

**Pigmento:** Óxido de hierro micáceo, pigmento anticorrosivo.

**Peso específico:** 1,35 (Gris grafito), 1,27 (Gris acero).

**Punto de inflamación:** 40°C (copa cerrada).

**Rendimiento por mano:** 10 a 12 m2 por litro por mano.

**Color:** Gris grafito y gris acero . El gris acero admite ser entonado mediante el Sintema tintométrico Casablanca. Consultar muestrario de colores.

**Brillo:** Mate, efecto "rústico".

**Secado tacto:** 2 horas.

**Secado duro:** 8 horas.

**Repintado mínimo:** a las 8 horas puede ser lijado.

**Solvente de limpieza y dilución:** Casablanca aguarrás.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



**POR LITRO:**  
10 a 12 m<sup>2</sup>  
por litro



**DILUCIÓN  
Y LIMPIEZA  
CON AGUARRÁS  
CASABLANCA**



**TERMINACIÓN  
MATE**



**ESPERAR  
8 HORAS  
ENTRE MANOS**

#### SUSTRATO

##### Tratamiento previo :

En superficies de hierro limpias, secas y sin óxido Hierro forjado se aplica directamente. Sin embargo, si se desea reforzar la protección contra la corrosión puede imprimarse el metal con Fondo Universal CASABLANCA.

En superficies de madera limpias y secas, aplicar una mano de Fondo Universal CASABLANCA.

En mampostería no debe pintarse hasta haber completado su secado (yeso) o hasta eliminar la alcalinidad (revoque, hormigón). Este proceso requiere envejecimiento de por lo menos 3 meses en exteriores y 6 en interiores, o lavado con ácido clorhídrico (muriático) al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Asegurarse de que la superficie quede neutra. De no ser así la pintura sufrirá una degradación por saponificación, perdiendo totalmente sus propiedades.

Las superficies de yeso, enduido o las que presenten entizamientos o restos de pintura a la cal, requieren ser imprimadas con Fijador al Aceite MANO PREVIA convenientemente diluido de manera que no quede con brillo al secar.

En repintados eliminar restos de pintura floja, suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y polvillo. No deben quedar restos de los productos de limpieza.

Las superficies brillantes deben ser lijadas hasta matearlas, eliminando cuidadosamente el polvillo resultante.

#### APLICACIÓN

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Diluir con Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS de ser necesario.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

#### Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete. Con este último se resalta el efecto decorativo de este novedoso producto.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

#### INFLAMABLE.

Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

#### PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente. ©  
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo  
**nova**  
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827