

MEMBRANA EN PASTA

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante 100% transitable de altísima resistencia a los factores climáticos tales como lluvia, granizo, calor, frío, etc.

Es una pasta formulada para solucionar problemas de filtraciones, goteras y humedad en techos, terrazas, tinglados, abovedados, etc;
No apto para superficies esmaltadas.



USOS

Producto para superficies de variados materiales como tejas, carpetas, ladrillos, chapas, maderas, fibrocemento, cerámicas no esmaltadas, etc. y superficies porosas, de teja, chapa, loza, ladrillos, chapas, madera, fibrocemento, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Dispersión de co-polimero acrílico

Pigmento: Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos.

Peso específico: 1.03 g/cm³ (blanco)

1.04-1.17 g/cm³ (colores)

Rendimiento: 1Lt /m²

Color: Blanco, Negro, Rojo, Rojo Teja, Ocre,

Verde, Gris, Incoloro.

Brillo: Mate.

Numero de manos: 2 ó 3

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 3 horas

Solvente de limpieza y disolución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



1 Lt / Mtrs 2



2 ó 3 manos.



3 Horas entre manos.



Disolución y limpieza: Agua.

TRATAMIENTO PREVIO

Las superficies a tratar deben estar secas y libres de materiales pre existentes descascarados o mal adheridos.

Eliminar suciedad, polvillo, grasitud, hongos y algas. Para mejorar la adherencia sobre recubrimientos cerámicos (no esmaltados) lavar con ácido muriático diluido al 10%. No aplicar sobre cerámica esmaltada.

No dejar restos de los productos de limpieza.

Sobre Techos de cerámico sin esmaltar aplicar ácido muriático diluido al 10% en agua (90% de agua – 10% de ácido). Limpiar bien con agua, no dejar residuos y dejar secar.



APLICACIÓN

Se aplica la primera mano con una dilución del 25% a modo de fijador sellador. Luego aplicar las manos necesarias hasta completar el rendimiento recomendado.

Sobre productos asfálticos, efectuar una limpieza profunda. No dejar restos de los productos de limpieza.

En techos con rajaduras grandes aplicar la primera mano diluida, en húmedo aplicar Venda Polacrin, y luego aplicar al menos dos manos más de producto puro sobre ésta.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

