

## FICHA TÉCNICA

# ESMALTE PARA PIZARRONES MATE



**Tipo de vehículo :** Alquídico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :** 1.51 ± 0.02 kg/l

**Viscosidad (copa ford 4, 25° c) :** 100/ 120"

**Contenido de sólidos :** Por peso 75 ± 1 %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra) :** Al tacto 30 minutos Repintar 8 horas Curado total 7 días

**Temperatura de aplicación :** Mínima 5° c Máxima 35° C

**Temperatura de servicio :** Mínima 0° c Máxima 80° C

**Número de manos sugeridas :** 2 a 3

**Colores :** Negro – verde

**Brillo :** Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Rendimiento :** 12 a 15 m2 por litro y por mano

**Diluyente y limpieza :** Aguarás mineral/solvente industrial (soplete)

**Presentaciones :** ¼, ½ ,1 y 4 litros

## DESCRIPCIÓN

El Esmalte para Pizarrones Tersuave está formulado con resinas alquídicas especiales y pigmentos que otorgan excelente poder cubritivo, desarrollado especialmente para permitir la escritura con tiza y un fácil borrado. Nivelada muy bien y tiene gran resistencia al rayado y frotado. USOS: Se aplica en interiores sobre madera, hardboard, tableros prensados, mampostería, metal, etc

## MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Sobre superficies nuevas: Madera: aplicar previamente Fondo Blanco Tersuave o Fondo Multipropósito al agua. Hierro: emplear Fondo Antióxido, Fondo multipropósito al agua o Convertidor de Óxido Tersuave. Mampostería: pintar con Fijador al Aguarrás Tersuave.

Sobre superficies pintadas: Asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones. Lijar suavemente. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; en ese caso la superficie debe ser lijada y se procederá como en superficies nuevas. Pintar 2 a 3 manos de Esmalte para Pizarrones Tersuave con mínima dilución con aguarrás mineral, esperando 8 horas entre ellas.

Para ampliar la gama de colores puede emplearse Entonador Universal Tersuave hasta un máximo de 37,5 cc. por litro de esmalte. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

En caso de ser necesario diluir, emplear aguarrás mineral, así como también para realizar la limpieza de los elementos usados en el pintado, antes que sequen. En el caso de aplicación con soplete usar solvente industrial.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA